

## T-REX LEPIDLO ČIRÉ

T-REX Lepidlo čiré je 100% průhledné lepidlo na bázi hybridních polymerů s výbornou přilnavostí na většinu savých i nesavých podkladů. Lepidlo a tmel v jednom. Vytváří neviditelný spoj. Po vytvrzení je trvale pružné a pevné.

**Technická data:**

<b>Báze</b>	hybridní polymer
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	vlhkostní
<b>Otevřený čas (*) (20°C/65% r.v.)</b>	cca 10 min.
<b>Rychlost vytvrzování (*) (20°C/65% r.v.)</b>	2 - 3 mm/24 hod
<b>Tvrdość (DIN 53505)</b>	40 ±5 Shore A
<b>Specifická hmotnost (DIN 53479)</b>	1,04 g/ml
<b>Teplotní odolnost (po vytvrzení)</b>	-40°C až +90°C

(\*) tyto hodnoty se mohou měnit dle aktuálních podmínek při aplikaci jako je teplota, vlhkost nebo povaha podkladu


**Charakteristika:**

- vytváří 100% průhledný spoj
- výborná přilnavost na většinu povrchů
- snadno se nanáší
- lepí a těsní většinu běžných materiálů
- po vytvrzení pevné a trvale pružné
- bez zápachu, neobsahuje škodlivé látky
- přetíratelné většinou barev
- přílné na mokré podklad
- pro interiér i exteriér
- voděodolné a vodotěsné
- v průběhu vytvrzení neztrácí svůj objem

**Příklady použití:**

- vzájemné lepení běžných materiálů v domácnosti
- lepení a těsnění částí automobilů, karavanů apod.
- lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu
- těsnění odpadů a sanitárního vybavení

**Provedení:**

Barva: 100% čiré

Balení: tuba 25ml

**Skladovatelnost:**

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C

**Podklady:**

*Vhodné povrchy:* všechny obvyklé povrchy jako kovy, dřevo, sklo, a plasty apod. (mimo PP, PE, PTFE, silikon a asfalt)

**Vždy doporučujeme předem vyzkoušet přilnavost lepidla k podkladu.**
**Pracovní postup:**

*Stav povrchu:* čistý, suchý bez mastnot a prachu

*Příprava:* Odšroubujte uzávěr a jeho druhou stranou propíchněte plombu tuby. Po skončení práce tubu ihned důkladně uzavřete originálním uzávěrem

*Nanášení:* aplikujte v bodech nebo pružích na jeden z podkladů a ihned lepené části spojte a pevně stlačte.

*Vytvrzení:* K úplnému vytvrzení spoje dochází po 24 hod.

*Pracovní teplota:* +5°C až +30°C

*Čištění:* Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spirit (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a **Odstraňovačem silikonu Soudal**.

**Poznámky:**

- Při lepení zrcadel doporučujeme použít v kombinaci s oboustrannou samolepicí páskou o tloušťce 1-2 mm.
- V případě vzájemného lepení nesavých podkladů se doba úplného vytvrzení může prodloužit až na několik dnů.