

BORI lazura 3in1

MÍSTO NANÁŠENÍ

Pro vrchní ochranu a dekoraci dřevěných povrchů uvnitř i venku. Ideální pro natírání stropních povrchů, jako jsou převisy a stropní obložení.

VLASTNOSTI

- díky své tixotropní struktuře neodkapává ze štětce ani nestéká po svislých površích.
- elasticita – ochranná vrstva nepraská a neodlupuje se
- dlouhodobá ochrana vůči vlivům počasí
- obsahuje vosk, který vylepšuje vodoodpudivost nátěru
- snadno se nanáší

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	speciální alkydové pojivo, rozpouštědlo, průhledné mikropigmenty, vosk
BAREVNÉ ODSTÍNY	standardní odstíny podle vzorníku barev
TÓNOVÁNÍ	míchání standardních odstínů*
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	0,87–0,95 g/ml
ŘEDĚNÍ	Neředí se
JEDNOTKY BALENÍ	0,75 l, 2,5 l
TRVANLIVOST	Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot +5°C až +35°C, na suchém místě) je uvedena na obalu. Výrobek nesmí zmrznout.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a podkladu by měla být alespoň +5 °C.
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Suchý na dotek po 7 hodinách, následující vrstvu naneste po 24 hodinách Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.
VYDATNOST	Teoreticky: 16–20 m ² na 1 litr při jedné vrstvě nátěru. Skutečná spotřeba závisí na zpracování dřeva, typu dřeva a kvalitě nanášení.
ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ	TESSAROL ředidlo

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost nesmí přesáhnout 15 % u jehličnatých stromů a 12 % u listnatých. Suchý podklad musí být zbroušen a očištěn a případný vosk, pryskyřice či mastnota musí být odstraněny ředidlem NITRO.

Obnova starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a zbrousit, poškozené nátěry je nutné zcela odstranit.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	venku		2 x BORI lazura 3in1
	venku – velmi namáhané dřevo	broušení, odstranění prachu	3 x BORI lazura 3in1
STARÉ NÁTĚRY	venku	očištění, zbrúšení a odstranění poškozených nátěrů	1-2x BORI lazura 3in1

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Pokud BORI lazuru 3in1 před nanášením mícháte nebo když mícháte standardní odstíny, doporučujeme lazuru nanášet, až když se obnoví gelová struktura.
- Počet nátěrů má vliv na odstín – s každou další vrstvou je odstín tmavší, proto při obnově starých nátěrů zvolte barvu o odstín světlejší, než byla původní.
- Jelikož typ dřeva výrazně ovlivňuje konečný odstín, doporučujeme výrobek nejprve otestovat na malém vzorku dřeva.