

# SPEKTRA Kitchen & Bathroom

## POUŽITÍ

Pro ochranu a dekoraci stěn a stropů. Obsahuje aditivum, které dlouhodobě zabraňuje růstu spor hub. Vysoká propustnost nátěru pro vodní páru zabraňuje kondenzaci vodní páry, která je hlavním důvodem růstu spor hub na povrchu stěn. Proto je **SPEKTRA Kitchen & Bathroom** obzvláště vhodný pro natírání stěn v kuchyních, koupelnách, prádelnách a dalších prostorách, kde vyšší množství vodní páry může způsobit vznik škodlivých mikroorganismů.

Je vhodný k natírání všech typů minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových ploch, tapet ze skleněných vláken, papírových strukturovaných tapet a starých nátěrů.

## VLASTNOSTI

- účinně zabraňuje růstu spor hub
- zvyšuje účinek přípravku **SPEKTRA Sanitol**
- jemná vůně borovice
- vysoká propustnost pro vodní páru
- snadné nanášení

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	kopolymerní disperze, pigmenty, plniva a speciální aditiva
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bílá, pastelové odstíny (HGMIX)
TÓNOVÁNÍ	tónovacími pastami, které jsou vhodné pro barvy na vodní bázi do 3 %, a disperzními barvami, které jsou vhodné pro tónování, HGMIX
LESK (EN 13300)	mat
HUSTOTA	1,63 – 1,66 kg/l
OMYVATELNOST (EN 13300)	třída 3
PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU $s_d$ (EN ISO 7783:2012)	0,037 ± 0,006m (třída V <sub>1</sub> , vysoká propustnost pro vodní páru)
ŘEDĚNÍ	vodou do 10 %
EU kategorie VOC a mezní limity	IIA(a), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 1 g/l
JEDNOTKY BALENÍ	2 l, 5 l
TRVANLIVOST	Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot +5 °C až +35 °C, na suchém místě) je uvedena na obalu. <b>NESMÍ ZMRZNOUT!</b>

## NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec, stříkání (tryska: 0,015 palce; tlak stříkání: 120 bar)
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota barvy, vzduchu a podkladu by měla být alespoň +5 °C.
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65%)	Suchý a připravený pro další natírání po 4-6 hodinách.
RYCHLOST	Teoreticky: 8 – 12 m <sup>2</sup> na 1 litr při jedné vrstvě nátěru. Skutečná spotřeba závisí na hrubosti a absorpčních vlastnostech povrchu.
ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ	vodou, ihned po použití

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch by měl být očištěn od prachu, volných částic a dalších nečistot. Odstraňte odlupující se starý nátěr. Větší trhliny a poškozená místa na povrchu vyplňte vhodnými materiály na minerální bázi. Potom napenetrujte **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Před natíráním by měl být povrch suchý a pevný.

Povrchy stěn napadené plísní či řasami ošetřete **SPEKTRA Sanitol**. Až stěny zaschnou, plíseň mechanicky odstraňte. Pokud chcete dlouhodobě zabránit riziku napadení mikroorganismy, natřete dezinfikované stěny **SPEKTRA Kitchen & Bathroom**.

Skvrny od nikotinu, vody, asfaltu, voděodolného inkoustu a další natřete výrobkem **SPEKTRA antinikotinová barva**, který slouží i jako vrchní nátěr. Zdravé povrchy bez trhlín natřené hladkým, lesklým nebo pololesklým emailem nebo disperzním nátěrem očistěte a zbruste je smirkovým papírem (č. 150).

## NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	PENETRACE	VYHLAZOVÁNÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
<b>Nové nenatřené povrchy</b> - vápenocementové plochy - sádkartonové plochy  - betonové a další neporézní podklady		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl  1x SPEKTRA hloubková impregnace	2x SPEKTRA Level Fine / Medium (pokud je nutné)	2x SPEKTRA Kitchen & Bathroom
<b>Natřeno disperzními barvami</b> - několik vrstev propustných neomyvatelných nátěrů  - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstranění volných částic, oprava poškozených míst  čištění, broušení	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl		

## POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím důkladně promíchejte.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Pokud ředíte vodou ve větším než předepsaném množství, kryvosť barevného filmu se adekvátně tomu snižuje.

