

## 91063 – 91064 Spreje PRISMA EFFECT CHROME

### Popis:

Vysoce lesklý sprej s chromovým efektem, nastříkaný povrch vypadá jako vyleštěné zlato nebo stříbro. Je určený pouze do interiéru. Vhodný na předměty z kovů (železo, mosaz, hliník), dřeva, skla, kamene, papíru a plastů. Není určený na polystyren! Pro perfektní výsledek nástřiku používejte dózu teplou 20 – 25 °C.

### Vlastnosti spreje:

Rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,  
 bezpečnostní dětská pojistka na víčku,  
 400 ml spreje pokryje plochu cca 1,5 - 2 m<sup>2</sup>,  
 automatický samočistící ventil,  
 určený pouze do interiéru.

### Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam
Zápach:	rozpouštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	11"
Zbytek v tlakové láhvi:	od 21 % do 26,4 %
Velikost částic:	od 8 do 10 mikronů
Stupeň lesku:	N.R.
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	7 - 10 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	22 - 30 mikronů
Teplotní odolnost:	110 °C

### Doba schnutí:

Odolnost proti prachu po 10 min.  
 Suchý na dotek po 20 min.  
 Zcela proschnutý po 24 hod.

**Seznam barev:**

č. zboží	barva
91063	zlatá
91064	stříbrná

**Doba použitelnosti při správném skladování:** 3 roky

**Skladování:**

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

**Použití:**

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

**Výstražné symboly nebezpečnosti:****Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.**

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr