



TESSAROL Antik 3in1

OBLAST POUŽITÍ

Pro kvalitní ochranu a dekoraci povrchů ze železa jako např. zahradní, balkónová a schodišťová zábradlí, zahradní a vstupní dveře, okenní mříže a ostatní výrobky uměleckého kování ve vnitřním i venkovním prostředí.

VLASTNOSTI

- krycí barva kovového lesku, který propůjčuje natřeným předmětům vzhled starého kovaného železa
- dobrá antikorozi ochrana
- rychlé zasychání
- dobrá povětrnostní odolnost a stálobarevnost
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	modifikované alkydové pojivo, rozpouštědlo, železitá slída
BAREVNÉ ODSTÍNY	2 standardní odstíny, HGMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů,
LESK	matný
HUSTOTA	1,4 – 1,7 g / ml v závislosti na odstínu
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, max. 13%
EU VOC kategorie a mezní hodnoty	IIA(i), 500 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 500 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l, 10 l; HGMIX: 0,70 l, 2,1 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štetec, váleček	podle potřeby – max. 5%			
nástřik				
<i>vzdušný nástřik</i>	max. 13%	cca 40 s	2,0 – 2,5 mm	2 - 3 bary
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 1 hod, na omak 4 – 6 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 8 – 10 m ² povrchu. Skutečná spotřeba závisí na způsobu aplikace a na zvoleném odstínu.			
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Železné, ocelové podklady

Rez odstraníme mechanicky, mastnoty a ostatní nečistoty **TESSAROL NITRO ředidlem**.

Pozinkovaný plech

Povrch očistíte směsí vody (10 l), roztoku amoniaku (0,5 l) a čisticího prostředku (jeden uzávěr) a obruste jej brusným plátnem ze syntetických vláken. Prach po broušení očistíte důkladně vodou a vysušte. **NEPOUŽÍVAT** drátěné kartáče a ocelovou vlnu!

Povrch zároveň pozinkovaného kovu lehce pískujte – **POVINNÉ!**

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
ŽELEZO, OCEL	uvnitř	odstraňování rzi a nečistot	1 - 2x TESSAROL Antik 3in1
	venku		3x TESSAROL Antik 3in1



POZINKO VANÝ PLECH	uvnitř	Odstranit korozi a nečistoty	1x TESSAROL univerzální základ UNI	2x TESSAROL Antik 3in1
	venku		2x TESSAROL univerzální základ UNI	
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / venku	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Pokud rez odstraňujeme chemickými prostředky na bázi kyseliny (fosforové), musíme povrch důkladně opláchnout vodou, usušit a teprve potom nanést **TESSAROL základní barvu za železo**, protože zbytky chemického prostředku zamezují zasychání.
- Pro zlepšení odolnosti nátěrového filmu proti mechanickému namáhání, povrch natřeme: lakem TESSAROL lodní lak venku nebo lakem TESSAROL (lesklý / saténový) uvnitř.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech.