

HB Body 910 Underbody

Ochrana proti korozi a mechanickému poškození

- Vysoká přilnavost
- Rychle schne
- Přelakovatelný

Tixotropní materiál na bázi kaučuku s **ochranou proti korozi a mechanickému poškození podvozku**. Je vhodný na ochranu podvozku, podběhů a spodních částí karosérie. Má velmi dobrou přilnavost, rychle schne. **Po zaschnutí je přelakovatelný všemi lakovacími systémy**. Nanáší se štětcem nebo speciální stříkací pistolí tlakem 5-6 barů. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 10-20%.



Odstín: Šedá

Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 910 musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal



Poměr tužení: Netuží se



Ředění: 10-20% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



Doba schnutí: 2-6h /23°C



Ředění pro nástřik: 10-20% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



Nastavení stříkací pistole UBS: 4-5mm tlak 5-6 bar



Balení: 1kg, 5kg

Teoretická vydatnost: 5 - 6 m² / l at 100 micron

Měrná hmotnost: 1.1 g/cm³

Pevný obsah: 51%

Čistění: 740 ACRYL NORMAL / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C



Používejte pracovní ochranné pomůcky: dýchacích cest a očí

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 480 g/l.