

Název výrobku:	<b>CEMENT BÍLÝ</b>
Zařazení výrobku:	<b>stavební a malířské suroviny</b>
Stručný popis výrobku:	pojivo pro přípravu malt, betonů a stavebních výrobků

**Použití:** síranovzdorný portlandský cement EN 197-1 CEM I 52,5 R – SR 5 je hydraulické stavební pojivo pro přípravu prostých i armovaných betonů, malt a stavebních výrobků, spárování obkladů, dlažeb apod. Vyznačuje se vysokou bělostí, rychlým nárůstem počátečních pevností, velmi vysokou dlouhodobou pevností, nižší alkalitou, nízkým obsahem síry a chloridů a vysokou objemovou stálostí.

**Složení:** portlandský cement – číslo ES (EINECS): 266-043-4; číslo CAS: 65997-15-1.

**Odstín:** bílý.

**Pracovní teplota:** teplota prostředí, podkladu a hmoty při použití nesmí klesnout pod +5 °C.

**Skladování:** skladovat v suchém prostředí. Výrobek si v původním neotevřeném neporušeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 12 měsíců od data výroby.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

#### Vlastnosti:

Typ produktu	Portlandský cement EN 197-1
Identifikace produktu	AALBORG WHITE cement
Druh cementu (EN 197-1:2011)	Portlandský cement CEM I 52,5 R – SR 5
Pevnostní třída (EN 197-1:2011)	CEM I-SR 5 Síranovzdorný portlandský cement
Počátek tuhnutí (EN 196-3)	52,5 R
Pevnost v tlaku (1 den; EN 196-1)	≥45 min. obvykle 110 – 160 min.
Pevnost v tlaku (2 dny; EN 196-1)	obvykle 21 – 27 MPa
Pevnost v tlaku (7 dní; EN 196-1)	≥30 MPa obvykle 39 – 47 MPa
Pevnost v tlaku (28 dní; EN 196-1)	obvykle 53 – 65 MPa
Ztráta žíháním (EN 196-2)	≥52,5 MPa obvykle 66 – 76 MPa
Nerozpustný zbytek (EN 196-2)	≤5 %
Obsah síranů (jako SO <sub>3</sub> ; EN 196-2)	≤5 %
Obsah chloridů (EN 196-2)	≤3,5 %
Obsah ve vodě rozpustného chromu	≤0,10 %
Hustota	≤2 mg/kg
	3090 – 3190 kg.m <sup>-3</sup>

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů: uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.